DATENBLATT

GEPRÜFT AUF	ERGEBNIS	NACH DIN
Lichtechtheit:	4	54004
Abriebwerte: Trocken Nass Schweiß	**Stufe:** 4 - 5 4 4	53339
Dauerfaltverhalten: 20.000 Knickungen	bestanden	53340
Reissfestigkeit: 20 N/mm	bestanden	53329
Brandverhalten: nach EN1021 Teil I u. II	bestanden	

Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter:
www.ecopell.de/daten-und-fakten.html

Schadstoffprüfungen auf:
Schwermetalle, Anilin
(Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2015)

SHARON 444

Farbe: Sharon 444
Kollektion: Glamour
Stärke: 1,4 - 1,6 mm

DATENBLATT

Untersuchung der Ergebnisse auf Schwermetalle

Schwermetall	K 1056 FL-4 Ecopell 444 Sharon KW 4 (mg/kg)	BG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)	Anforderungen ECARF (mg/kg)
Antimon	<0,5	0,5	1	–
Aluminium	90	10	500	–
Arsen	<0,5	0,5	1	–
Blei	<0,5	0,5	1	–
Cadmium	<0,2	0,2	0,2	–
Chrom	22	1	50	40
Kobalt	<1	1	1	–
Quecksilber	<0,1	0,1	0,2	–
Nickel	<1	1	5	–
Titan	<10	10	500	–
Zirkonium	<5	5	500	–

Untersuchung der Ergebnisse auf Anilin

Parameter	K 1056 FL-4 Ecopell 444 Sharon KW 4 (mg/kg)	NG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)	Anforderungen ECARF (mg/kg)
Anilin	nn	5	∑ 100*	5

* Summengrenzwert für weitere, über die europäische Gesetzgebung hinausgehende Amine (2,4 Xylidin, N,N. Dimethylanilin, 5-Chlor-o-toluidin, p-Phenylendiamin und Anilin)

BG = Bestimmungsgrenze | NG = Nachweisgrenze | mg/kg = Milligramm pro Kilogramm | nn = nicht nachweisbar